

Impregnačná lazúra Rhenocoll 52 S, transparentná lazúra na drevo

Číslo výrobku: A 6052 (bezfarebná a farebné odtiene)

Číslo výrobku: A 6053 (základná farba C)

Špecifikácia: Tenkovrstvová lazúra s vyšším obsahom sušiny. Na vodnej báze pre drevo vo vnútornom i vonkajšom priestore bez kontaktu so zemou, drevodomy, (drevené fošne a drevené obklady), zruby, trámy, balkóny, terasy (paluby), obklady fasád, stavebné prvky, okná a dvere. Pre drevo v záhrade, pergoly, ochranné ploty, ploty. Pigmentáciou ponúka dobrú ochranu pred UV žiarením, pôsobí vyrovnávajúco, je ekologická a neutrálna, čo sa týka zápachu. Schne rýchlo, zvýrazňuje kresbu dreva, dovoľuje drevu dýchať je paro-priepustná. S dvoma až tromi nátermi vytvára dostatočujúcu konečnú vrstvu.

Aplikácia: Spracováva sa natieraním, máčaním, ponorením.

Konzervácia: Náš cieleň výber surovín ušetrí obvyklé vybavenie proti baktériám, plesniam, napadnutiu hubami a proti hnilobným baktériám.

| Autoimunizujúca | ❖ Prírodná | ❖ Minerálna | |
|-----------------|---|--|---------------------|
| ✓ | skoncipovaná pre profesionálne použitie | RHENOCOLL Minerálny ochranný systém | |
| ✓ | žiadne rakovinotvorné obsahové látky | | Ochranný štít |
| ✓ | bez izotiazolonov – bez mikroplastov | | |
| ✓ | úplne neškodná pre človeka a zvieratá | | |
| ✓ | aktívna ochrana životného prostredia, vôd, pôdy | | prírodná imunizácia |
| ✓ | uvedomelým vyhýbaním sa jedovatým látkam | | |
| ✓ | chránená svetovým patentom | | |

Forma dodávky/farebný odtieň: bezfarebná a transparentné farebné odtiene z palety farieb: Design Collection 8 (lazúra na drevo)

Stupeň lesku: hodvabno-matný až hodvabno-lesklý, podľa hrúbky náteru.

Podklad: všetky listnaté a ihličnaté drevá.

Ďalšie ošetrenie: je možný viacnásobný náter s Rhenocoll impregnačnou lazúrou Aqua Nova 52S, odporúčajú sa 2-3 nátery.

Spotreba: cca. 120 – 160 ml/m². Na 2x náter.

VOC (prchavá organická zlúčenina): kat. E / báza Wb / max. hodnota 130 g/l / skutočná hodnota 16 g/l

Nariadenie o ohlasovaní biocidov: žiadna registračná povinnosť, bez biocidov.

Upozornenia na spracovanie:

Konzistencia spracovania: neriedené

Zriedenie: vodou

Čistenie nadradia: vodou

Teplota spracovania: nie pod +8° C (teplota materiálu a priestoru)

Sušenie pri normálnej klíme: podľa hrúbky náteru a teploty, po 30 – 120 minútach dá sa pretrieť

Technický list

Impregnačná lazúra Rhenocoll 52 S

Číslo výrobku: A 6052

Rhenocoll
Zdravá farba

Verzia: 2018/04 strana 2 z 2

- Štruktúra náteru: Vonku: najmenej 2 nátery neriedené, pri silnom poveternostnom zaťažení sa odporúčajú 3 nátery.
- Všeobecné upozornenie: Pred použitím a po dlhších prestávkach dobre premiešať, povrch dreva musí byť čistý, suchý, bez tuku a vosku.
- Odolnosť proti poveternostným vplyvom: Rhenocoll impregnačná lazúra Aqua Nova 52 bezfarebná – bez odtiena sa neodporúča na vonkajšie použitie.
- Všeobecné upozornenie: Pred použitím a po dlhších prestávkach dobre premiešať, nemiešať s výrobkami, ktoré obsahujú riedidlá.
- Bod vzplanutia: žiaden.

Ďalšie upozornenia na spracovanie: Trhliny z vysušenia v dreve starostlivo ošetriť. Výrobok spracovať nezriedene, po uschnutí je bez zápachu. Priestory počas spracovania a po ňom dobre vyvetrať.

Označenie podľa nariadenia (EÚ) číslo 1272/2008: Žiadne označenie.
ADR/GGVS: žiaden nebezpečný tovar.

Bezpečnostné upozornenia: Pri spracovaní treba rešpektovať obvyklé ochranné opatrenia a predpisy príslušného profesijného združenia. Údaje, relevantné pre bezpečnosť, ako aj upozornenia na odstránenie odpadov treba zistiť z aktuálnej karty s bezpečnostnými údajmi. Určené na použitie v technických prevádzkach.

Skladovanie: V originálnej nádobe neskladovať ani transportovať pod +8° C ani dlhšiu dobu nad +30° C, dobre zatvoriť. V neporušenej originálnej nádobe skladovateľné 1 rok. Otvorené nádoby čím skôr spotrebovať.

Dodateľné nádoby:

- 750 ml plechovka
- 2,5 l vedro
- 5 l vedro
- 20 l vedro

Servis: Naša aplikačno-technická poradenská služba je Vám kedykoľvek bezplatne k dispozícii.

Tel.: +49 (6384) 9938-0

Fax: +49 (6384) 9938-112

E-mail: info@rhenocoll.de

Tieto údaje sú nezáväznú a zakladajú sa na skúsenostiach z praxe, ako aj na pokusoch, ktoré sa uskutočnili u nás, a nie sú príslubom vlastností v zmysle najnovšej jurisdikcie Spolkového súdu. V každom prípade odporúčame uskutočnenie vlastných pokusov, pretože my nemáme vplyv na rôznorodosť materiálov a ich spracovanie. Údaje, ktoré presahujú obsah tohto technického listu alebo sú odlišné, vyžadujú písomné potvrdenie materského závodu. V každom prípade platia naše všeobecné obchodné podmienky. Vydaním tohto technického listu všetky predchádzajúce vydania strácajú platnosť.

