

Rhenocoll Decorwachs Karnauba, je transparentný vosk pre drevo.

Rhenocoll Vodný -Premiový produkt

Art.-Nr.: A 3610

Art.-Nr.: A 3611 (Sondertöne)

Špecifikácia: Vosk na báze prírodných voskov

Vodou riediteľný, neohrozujúci životné prostredie pre dervo v interiery ako drevodomy zruby, drevenice, obklady z dreva, stavebné časti ako dvere, nábytok, detské hračky, parkety a schody.

Tiež je vhodný pre vlhké priestory ako kúpeľne atď... Zodpovedá norme DIN 53160 pre možný styk s detskými slinami taktiež zodpovedá norme EN71.3 bezpečný pre hračky.

Prostriedok pre zušľachtenie dreva na báze prírodných voskov, transparentný, príjemnej vôňe po uschnutí bez vôňe dodáva drevu hodvábny povrch. Chráni pred vlhkosťou.

Použitie: Nanáša sa náterom štetcom, striekaním stírekacou pištolou alebo valcom. Takisto sa dá nanášať aj handričkou. Je vhodný aj pre priemyselné nanášanie (Vakumat, Airless).

Výbava : Konzervačný prostriedok.

Odťiene: bezfarebný alebo možný výber z ôsmich odťieňov

Stupeň lesku: hodvábny lesk alebo matt.

Podklad : všetky listnaté ako aj ihličnaté dreviny

Príprava povrchu: Štandardne vybrúsený povrch nič špeciálne.

Impregnácia dreveniny je možná, pokiaľ je potrebné chemické ošetrenie odporúčame s Rhenocryl TL 45

Počet náterov: Odporúčame 2-3 krát náter s Rhenocoll Decorwachs Karnauba.
Dva až tri nátery sú dostačujúce.

Spotreba: Cca. 100 ml/m² na jeden náter pri nátere štetcom.

Pri striekaní cca. 100-200ml. na jeden nástrek, podľa hrúbky vrstvy.
Odporúčame tri nátery.

VOC: Kat. E / Báza Wb / Max povolená hodnota je 130 g/L / skutočnosť je 29 g/L

Skladovanie: V chlade, bez mrazu v originálnom balení 1 rok.

Spracovanie: Neriedené s možnosťou prídania 2-3% vody.

Pracovná teplota: nikdy nie pod + 5°C , materiál, vzduch.

Schnutie pri normovanej klíme: Pri nánose štetcom cca.10-20min. prachosuché
Pri väčších vrstvách sa predlžuje čas schnutia ako i pri nižších teplotách a vyššej
vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia: Ihneď po použití umyť vodou nenechať zaschnúť.

Ďalšie údaje pre spracovanie:

Pred upotrebením riadne zamiešať ako i po dlhšej pracovnej prestávke.
Povrch dreva musí byť čistý bez prachu a mastnôt. Rhenocoll Karnaubia je potrebné
rovnomerne nanášať. Ideálne je použiť dva nátery o hrúbke 100 mikrónov v mokrom
filme , medzi nátermy urobiť medzibrus. Kde je potrebná chemická ochrana dreva je
táto možná vykonať so základným náterom Rhenocryl TL 45.

Náter štetcom:

Pri nanášaní štetcom je riziko rýchleho uschnutia a hrozia dva nátery na jednom
mieste a tým tmavšie miesta. Odtieň pri pigmentovaných voskoch sa môže meniť
podľa savosti, podkladu a hrúbky náteru. Pri nesprávnom postupe hrozia i flaky.

Starostlivosť: Po vyzretí náteru cca. 7-10 dní je možné povrch pravidelne ošetrovať
s Rhenocryl univerzálna starostlivosť R9

Označenie:

Žiadne označovanie.

Bezpečnostné údaje :

Vid' kartu kartu bezpečnostných údajov.

Balenia:

750 ml
2,5 ltr. vedro
20 ltr. vedro
150 ltr. sud

Servis: Naše technické oddelenie je vám vždy k dispozícii.

Tel.: **++49 (0)6384 - 99 38 - 0**
Fax: **++49 (0)6384 - 99 38 - 112**

Tieto údaje nie sú záväzné a sú založené na praktických skúsenostiach, ako aj vykonávaní našich experimentov a nie sú zárukou vlastností v zmysle Najvyššej judikatúry Súdneho dvora. Odporúčame urobiť vlastné skúšky, pretože nemáme vplyv na rôznorodosť materiálov a ich spracovanie. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predošle vydané technické listy.

Technický list je vydaný podľa najlepšieho vedomia a svedomia a našich znalostí.